

PEINTURES VALBERIT



VALO'BLACK MAT

DESCRIPTION

DEFINITION :	Peinture mate à haut pouvoir couvrant à base de copolymères vinylique, sans odeur, non toxique
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur - Extérieur
SUPPORT :	Peinture pour murs et plafonds Intérieurs, façades extérieures
SPÉCIFICITÉS :	Film insaponifiable, microporeux, garnissant, hydrofuge - Excellente adhérence, lavabilité après 8 jours de séchage

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b2
LIANT :	Copolymères vinyliques versatates
SOLVANT :	Eau
DENSITÉ :	1,53 ± 0.03
DILUTION :	Prêt à l'emploi
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Hors-poussières : 30 minutes - Sec : 1 heure - Recouvrable : 8 heures - Lavable après 8 jours de durcissement
ASPECT :	Mat
BRILLANCE :	3% sous 60°
RENDEMENT :	4 à 6 m ² / kg, suivant porosité du support

MISE EN ŒUVRE

FONDS :	Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts, et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U 59/1 : bétons et enduits de ciment, crépi de ciment ... Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U 59/1
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	Bétons ou enduits de ciment conformes au D.T.U : Diluer la première couche à 10% d'eau maximum en fonction de la porosité du support - Sur fonds ancien, farinant ou de solidité douteuse, après brossage ou lavage haute pression imprimer avec Wi'Fond -Anciennes peintures en bonne état : application direct après nettoyage - Parties métalliques : isoler avec une couche de primaire antirouille
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
TRAVAUX EXTÉRIEURS :	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35° - Stocker à l'abri du gel
CONDITIONNEMENT :	25 kg
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, pistolet
ENTRETIEN :	Lessivable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	Eau, ne pas laisser sécher