

VALBERTE



VALO'BLACK SAT

DESCRIPTION

DEFINITION :	Peinture décorative satinée avec un léger poché, à base de résine acrylique, en phase aqueuse
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur - Extérieur
SUPPORT :	Peinture pour travail soigné sur plafonds et murs
SPÉCIFICITÉS :	Garnissante - Sans odeur - Lessivable - Séchant rapidement - Ne jaunit pas - Microporeuse - Excellente résistance - Particulièrement adaptée dans les situations demandant une immobilisation minimum des locaux lors des travaux de peinture

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b ₂ . Non soumis à étiquetage
C.O.V. :	30 gr / litre
LIANT :	Résines copolymères acryliques
SOLVANT :	Eau
DENSITÉ :	1,32 ± 0.05
EXTRAIT SEC EN POIDS :	55% en poids
DILUTION :	Prêt à l'emploi
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Hors-poussières : 30 minutes - Sec : 1 heure - Recouvrable : 6 heures
ASPECT :	Satiné, léger poché
BRILLANCE :	10% sous 85°
RENDEMENT :	8 à 10 m ² / litre

MISE EN ŒUVRE

FONDS :	Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U 59/1 : bétons et enduits de ciment, plâtres, enduits, ... Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U 59/1
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	FONDS NUS NEUFS ET/OU ANCIENS : Élimination des particules non adhérentes, des poussières, etc..., par brossage, grattage ou lavage puis impression - FONDS ANCIENS DE NATURE IDENTIQUE AUX FONDS NEUFS, RECOUVERTS OU NON DE PEINTURE : Eliminer les poussières, écailles et efflorescences par brossage, grattage - Il faut éliminer la cause des efflorescences, si l'on veut éviter leur réapparition - Ensuite impression avec Wi'Prim fonds poreux peu cohérents ou farinants et avec Valo Grip sur fonds peints et cohérents - Métaux ferreux : appliquer une couche de primaire antirouille
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Valo Black Sat s'applique en 2 couches sur fonds préparés, dans certains cas la première couche sera diluée à 5% d'eau
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
TRAVAUX EXTÉRIEURS :	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	3 litres et 15 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse spéciale acrylique, rouleau, airless
ENTRETIEN :	Lessivable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	Eau, ne pas laisser sécher