

PEINTURES VALBERIT

VALO'FOOT

DESCRIPTION

DEFINITION :	Peinture à base de résine copolymères acrylique en phase aqueuse
DOMAINES D'APPLICATION :	Extérieur
SUPPORT :	Peinture pour traçage des bandes des terrains de sport (football, rugby...) en extérieur sur gazon, terre battue
SPÉCIFICITÉS :	Séchage rapide - Excellente adhérence - Valo Foot n'est pas toxique pour les pelouses

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b ₂ . Non soumis à étiquetage
C.O.V. :	140 gr / litre
LIANT :	Dispersion à base de copolymères synthétiques
SOLVANT :	Eau
DENSITÉ :	1,50 ± 0.05
EXTRAIT SEC EN POIDS :	55%
DILUTION :	Dilution eau de 15 à 50% suivant le matériel utilisé pour l'application
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Hors-poussières : 30 minutes - Sec : 1 heure
ASPECT :	Mat
RENDEMENT :	40 à 50 ml par kilo et par couche

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS :	Les surfaces en herbe devront être tondues de façon uniforme - Les terrains en terre battue devront avoir été ratissés
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Diluer le produit avec de l'eau et agiter doucement avec un morceau de bois : ne pas utiliser d'agitateur à grande vitesse. Si une grande quantité de produit est préparée à l'avance, l'agiter régulièrement
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
TRAVAUX EXTÉRIEURS :	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l'emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	25 kilos
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, machine à ligne, pulvérisateur
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	Euroclean et eau, ne pas laisser sécher