

PEINTURES VALBERT



VALO LASURE

DESCRIPTION

DEFINITION :	Lasure de protection satinée transparente ou colorée, à base de polyuréthane en phase aqueuse - Elle assure une protection efficace de la surface du bois contre les agressions atmosphériques
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur - Extérieur
SUPPORT :	Toutes constructions en bois intérieures extérieures.
SPÉCIFICITÉS :	Protection et décoration de la plupart des bois - Hydrofuge - Protège contre les intempéries - Anti-UV (sauf incolore) - Protège contre le grisaillement - Microporeuse et souple : laisse respirer le bois - Aspect satiné ciré : souligne et met en valeur le veinage du bois - Phase aqueuse - Séchage rapide et sans odeur - Facilité d'application et d'entretien - Produit souple présentant une bonne adhérence malgré le travail du bois

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36-005 Famille 1 Classe 4a
C.O.V. :	130 gr / litre
LIANT :	Dispersion anionique polyuréthane modifiée en phase aqueuse
SOLVANT :	Eau
DENSITÉ :	1.02 ± 0.05
EXTRAIT SEC EN POIDS :	32 ± 0.5 % en poids
DILUTION :	Prêt à l'emploi
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Hors-poussières : 30 minutes - Sec : 1 heure : recouvrable : 6 heures
ASPECT :	Satiné
BRILLANCE :	5% sous 60°
RENDEMENT :	8 à 12 m2 / litre selon la nature du bois

MISE EN ŒUVRE

FONDS :	Non revêtus : bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western, red cedar, etc...) Revêtus : bois revêtus d'une ancienne lasure microporeuse adhérente - Autres supports, nous consulter
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières : élimination du grisaillement éventuel. Décapage si ancien vernis ou revêtement non microporeux ou mal adhérent - <u>Fonds nus neufs et/ou anciens</u> : dégraissage et élimination des exsudations - Ponçage à l'abrasif 80 à 100 - <u>Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, recouvert ou non de peinture</u> : par une peinture, vernis ou ciré : décapage ou ponçage mécanique - par une lasure écaillée : Elimination par ponçage ou grattage des feuillets mal adhérents - Par une lasure adhérente : décontamination éventuelle avec anti-mousse - Matage des surfaces brillantes et satinées par ponçage
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Valo Lasure s'applique en 2 ou 3 couches sur fonds préparés, dans certains cas, la première couche sera diluée à 5% d'eau.
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1 .
TRAVAUX EXTÉRIEURS :	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l'emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	1 litre et 3 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse spéciale acrylique, rouleau, airless
ENTRETIEN :	Lessivable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	Eau, ne pas laisser sécher