

PEINTURES VALBERIT



VALO MAT CLASSIC



DESCRIPTION

DEFINITION :	Peinture mate de décoration préconisée pour les chantiers haute qualité environnementale
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur
SUPPORT :	Peinture pour murs et plafonds
SPÉCIFICITÉS :	Sans odeur, lessivable, séchant rapidement - Grande Blancheur - Grand pouvoir opacifiant - Mat absolu et sans reprise

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b ₂ . Non soumis à étiquetage
C.O.V.:	Très faible teneur en COV moins de 1 gr/litre
LIANT :	Copolymères acryliques
SOLVANT :	Eau
DENSITÉ :	1,55 ± 0.05
EXTRAIT SEC EN POIDS :	64%
DILUTION :	Prêt à l'emploi
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Hors-poussières : 1 heure - Sec : 2 heures - Recouvrable : 8 heures
ASPECT :	Mat garnissant
BRILLANCE :	3 % sous 85°
RENDEMENT :	9 à 10 m ² / litre en moyenne

MISE EN ŒUVRE

FONDS :	Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts et propres dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U 59/1 : bétons et enduits de ciment, plâtres, enduits... Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U 59/1
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	Élimination des particules non-adhérente, des poussières, etc..., par brossage, grattage ou lavage - Enlever toutes traces de matières grasses - Enlever les couches éventuelles d'anciennes peintures non adhérentes - <u>Plâtres, carreaux de plâtres, enduit à l'eau poreux et toutes surfaces poreuses</u> : travailler en direct - <u>Bétons ou enduits de ciment conformes au D.T.U 23/1 et 26/1</u> : travailler en direct - <u>Sur gouttelette à l'eau ou surfaçage à l'enduit à l'eau</u> : travailler en direct - <u>Parties métalliques</u> : Isoler avec une couche de primaire antirouille - <u>Bois et dérivés</u> : travailler en direct - <u>Anciennes peintures bien adhérentes</u> : Dépolissage des peintures brillantes et satinées
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Valo Mat Classic s'applique en 1 ou 2 couches sur fonds préparés; dans certains cas la première couche sera diluée à 5% à 15% d'eau
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
TRAVAUX EXTÉRIEURS :	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	1 litre, 3 litres et 15 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, pistolet.
ENTRETIEN :	Lavable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	Eau, ne pas laisser sécher