

# PEINTURES VALBERIT



## VALO MAT FREE

### DESCRIPTION

<b>DEFINITION :</b>	Peinture décorative mate thixotropée, sans tension, pour murs et plafonds, à base de liant mixte alkyde et versatate.
<b>DOMAINES D'APPLICATION :</b>	Intérieur
<b>SUPPORT :</b>	Peinture pour murs et plafonds
<b>SPÉCIFICITÉS :</b>	Peinture non pénétrante et isolante : en 2 couches appliquées à 12 Heures d'intervalle - Elle isole la majorité des taches de fumée, bistre, suie, tanin - Excellente opacité - Tapissable après au moins 3 jours de séchage

### CARACTERISTIQUES

<b>FAMILLE :</b>	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b <sub>2</sub> /4a
<b>C.O.V. :</b>	Sous-catégorie a : 30g/l (2010) - Ce produit contient au maximum 1g/l
<b>LIANT :</b>	Liant mixte alkyde et versatate.
<b>SOLVANT :</b>	Eau
<b>DENSITÉ :</b>	1.56 ± 0.05
<b>DILUTION :</b>	Prêt à l'emploi
<b>SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :</b>	Sec : 2 heures - Dur : 6 heures - Recouvrable : 12 heures - Temps moyens fortement influencés par la température ambiante et l'hygrométrie
<b>ASPECT :</b>	Mat absolu sans reprise
<b>BRILLANCE :</b>	<1% sous 85°
<b>RENDEMENT :</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> / litre

### MISE EN ŒUVRE

<b>FONDS :</b>	Enduit de plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits de ciment, béton, revêtus ou non par d'ancienne peinture, tachées (noir de fumé, tache d'eau séché, nicotine ). Etc ...
<b>PRÉPARATION DES SUPPORTS :</b>	Valo Mat Free évite une préparation importante des supports - Toutefois ils devront être exempts de taches de graisse, de feutres et dépoussiérés - Les anciens badigeons seront supprimés par lessivage suivi d'un rinçage à l'eau claire et du séchage des supports - Cf DTU 59.1.
<b>MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :</b>	Application de 1 couche ou 2 selon l'état du support - Si une deuxième application est nécessaire, appliquer le lendemain ou après le matage de la 1ere couche, mouillé sur mouillé.
<b>CONDITIONS D'APPLICATION :</b>	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1 - Éviter toute application en dessous de 5°
<b>TRAVAUX INTÉRIEURS :</b>	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
<b>CONSERVATION :</b>	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	3 litres et 15 litres
<b>MATÉRIEL D'APPLICATION :</b>	Brosse, rouleau, pistolet
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL :</b>	Eau, ne pas laisser sécher