

# PEINTURES VALBERT



## VALO MAT PRO

### DESCRIPTION

<b>DEFINITION :</b>	Peinture décorative mate, léger poché, à base de résine acrylique en phase aqueuse
<b>DOMAINES D'APPLICATION :</b>	Intérieur
<b>SUPPORT :</b>	Peinture pour murs et plafonds
<b>SPÉCIFICITÉS :</b>	Bonne blancheur - Bon couvrant - Garnissante - Sans odeur - Séchant rapidement - Recommandée à l'intérieur sur toile de verre - Particulièrement adaptée dans les situations demandant une immobilisation minimum lors des travaux de peinture

### CARACTERISTIQUES

<b>FAMILLE :</b>	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b <sub>2</sub> . Non soumis à étiquetage
<b>C.O.V. :</b>	30 gr / litre
<b>LIANT :</b>	Copolymères acryliques
<b>SOLVANT :</b>	Eau
<b>DENSITÉ :</b>	1.58 ± 0.05
<b>E SEC EN POIDS :</b>	63%
<b>DILUTION :</b>	Prêt à l'emploi
<b>SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :</b>	Hors-poussières : 30 minutes - Sec : 1 heure - Recouvrable : 4 à 6 heures
<b>ASPECT :</b>	Mat
<b>BRILLANCE :</b>	2% sous 85°
<b>RENDEMENT :</b>	6 à 8 m <sup>2</sup> / litre

### MISE EN ŒUVRE

<b>FONDS :</b>	Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts et propres dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U 59/1 : bétons, enduits de ciment, crépis de ciment, plaques de plâtre... Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U. 59/1
<b>PRÉPARATION DES SUPPORTS :</b>	<u>Fonds nus neufs et/ou anciens</u> : Élimination des particules non-adhérentes, des poussières, etc... par brossage, grattage ou lavage - <u>Fonds anciens recouverts d'un ancien revêtement organique</u> : Éliminer les poussières, écailles et efflorescences par brossage ou grattage - Lessivage ou ponçage des fonds brillants - Éventuellement, une couche d'impression lorsque les fonds présentent une porosité hétérogène - Il faut éliminer la cause des efflorescences si l'on veut éviter leur réapparition - <u>Plâtres, dérivés et boiseries</u> : Impression
<b>MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :</b>	Valo Mat Pro s'applique en 2 couches sur fonds préparés
<b>CONDITIONS D'APPLICATION :</b>	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
<b>TRAVAUX EXTÉRIEURS :</b>	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
<b>TRAVAUX INTÉRIEURS :</b>	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
<b>CONSERVATION :</b>	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	15 litres
<b>MATÉRIEL D'APPLICATION :</b>	Brosse, rouleau, pistolet
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL :</b>	Eau, ne pas laisser sécher