

PEINTURES VALBERIT



VALO MATOXANE

DESCRIPTION

DEFINITION :	Peinture mate aux résines copolymères acryliques en phase aqueuse, additivée siloxane
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur
SUPPORT :	Peinture pour murs et plafonds
SPÉCIFICITÉS :	Travaux neufs et rénovation - Pièces sèche et humides - Grande matité - Haut pouvoir opacifiant - Grande blancheur stable dans le temps

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b ₂ . Non soumis à étiquetage
C.O.V. :	30 gr / litre
LIANT :	Résines copolymères acryliques
SOLVANT :	Eau
DENSITÉ :	1.55 ± 0.05
DILUTION :	Prêt à l'emploi
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Hors-poussières : 30 minutes à 1H - Sec : 2 heures - Recouvrable : 12 heures minimum - Le temps de séchage variera en fonction des conditions atmosphériques - Appliquer au minimum 2 couches
ASPECT :	Mat absolu
BRILLANCE :	2% sous 85°
RENDEMENT :	6 à 9 m ² / litre

MISE EN ŒUVRE

FONDS :	Les fonds et leur préparation doivent être conformes aux D.T.U et normes en vigueur, de façon générale - Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts, et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U 59/1 : Plâtre, placoplâtre, bois, aggloméré ...Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U 59/1
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	Conformes au D.T.U 59/1 : Fonds neufs ou fonds anciens sains : éliminer les parties non adhérentes (poussières etc. ...) par ponçage, brossage, grattage, lavage ou lessivage - Sur ancienne peinture brillante : ponçage ou lessivage à la lessive forte - Enlever les traces de matières grasses par un lessivage
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Valo Matoxane s'applique en deux couches sur fonds préparés
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1 -
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	3 litres et 15 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, pistolet
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	Eau, ne pas laisser sécher