

PEINTURES VALBERT



VALO'VELOURS SAT



DESCRIPTION

DEFINITION :	Peinture de finition satinée garnissant en milieu aqueux recommandé pour les chantiers haute qualité environnementale
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur
SUPPORT :	Protection et décoration des murs et plafonds.
SPÉCIFICITÉS :	Travaux neufs et rénovation - Pièce sèche et humide - Haut pouvoir couvrant - Nouvelle technologie - Faible odeur à l'application - Facilité d'emploi - Séchage rapide - Bon pouvoir couvrant - Peut être employé directement en deux couches sur des plaques de plâtre brutes

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b ₂ . Non soumis à étiquetage
C.O.V. :	Très faible teneur en COV moins de 1 gr/L
LIANT :	Résines synthétiques en dispersion
SOLVANT :	Eau
DENSITÉ :	1.34 ± 0.05
DILUTION :	Prêt à l'emploi
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Hors-poussières : 30 minutes à 1 heure - Sec : 2 heures - Recouvrable : 12 heures minimum - Le temps de séchage varie en fonction des conditions atmosphériques -
ASPECT :	Satiné doux
BRILLANCE :	7% sous 60°
RENDEMENT :	8 à 9 m ² / Litres

MISE EN ŒUVRE

FONDS :	Les fonds et leur préparation doivent être conformes aux D.T.U et normes en vigueur, de façon générale - Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts, et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U 59/1 : Plâtre, plaques de plâtre, bois, aggloméré ... Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U 59/1
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	Conformes au D.T.U 59/1 - Fonds neufs ou fonds anciens sains : éliminer les parties non adhérentes (poussières etc. ...) par ponçage, brossage, grattage, lavage ou lessivage - Sur fer et métaux ferreux : appliquer au préalable une couche d'antirouille - Sur ancienne peinture brillante : ponçage ou lessivage à la lessive forte - Enlever les traces de matières grasses par un lessivage
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Valo velours sat s'applique en 2 couches sur fonds préalablement imprimés avec Valo prim Garni.
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1 - Éviter toute application au dessous de + 10°
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	1 litre, 3 litres et 15 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, pistolet.
ENTRETIEN :	Lessivable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	Eau, ne pas laisser sécher