

# PEINTURES VALBERT



## WI'BOIS MICRO

### DESCRIPTION

<b>DEFINITION :</b>	Peinture garnissante microporeuse ½ brillante glycérophthalique
<b>DOMAINES D'APPLICATION :</b>	Intérieur - Extérieur
<b>SUPPORT :</b>	Peinture pour boiseries
<b>SPÉCIFICITÉS :</b>	Peinture imperméable aux eaux de ruissellements, excellente résistance aux intempéries et aux salissures - Régulatrice d'humidité - Film garnissant. Particulièrement adaptée aux travaux de rénovation - Peinture thixotropée - Ne coule pas

### CARACTERISTIQUES

<b>FAMILLE :</b>	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 4a
<b>C.O.V. :</b>	300 gr / litre
<b>LIANT :</b>	Résines alkydes en solution
<b>SOLVANT :</b>	White spirit - 1% d'aromatique
<b>DENSITÉ :</b>	1.55 ± 0.05
<b>DILUTION :</b>	Prêt à l'emploi - Dilution White Spirit possible
<b>SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :</b>	Temps moyens fortement influencés par la température ambiante et l'hygrométrie - Sec : 4 heures - Dur : 12 heures - Recouvrable : 18 heures
<b>ASPECT :</b>	½ brillante
<b>BRILLANCE :</b>	20% sous 60°
<b>RENDEMENT :</b>	12 à 15 m <sup>2</sup> / litre

### MISE EN ŒUVRE

<b>FONDS :</b>	Bois secs, propre et dépoussiérés - Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U 59/1
<b>PRÉPARATION DES SUPPORTS :</b>	Travaux préparatoires conformes au D.T.U 59/1 - Les bois exotiques particulièrement gras seront dégraissés - <u>Bois neufs</u> : poncer, dépoussiérer, appliquer une couche de Wi'Bois Micro dilué - Ancienne peinture adhérente : gratter pour éliminer les parties mal adhérentes, dépolir, poncer, dépoussiérer - Sur d'ancien bois particulièrement abîmés, nous conseillons d'imprimer avec Valo'Grip, sinon appliquer Wi'Prim
<b>MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :</b>	Wi'Bois Micro s'applique en 2 couches sur fonds préparés : dans certains cas, la première couche sera diluée à 5% de White Spirit
<b>CONDITIONS D'APPLICATION :</b>	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
<b>TRAVAUX EXTÉRIEURS :</b>	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
<b>TRAVAUX INTÉRIEURS :</b>	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
<b>CONSERVATION :</b>	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	1 litre, 3 litres et 15 litres
<b>MATÉRIEL D'APPLICATION :</b>	Brosse, rouleau, pistolet
<b>ENTRETIEN :</b>	Lessivable
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL :</b>	White Spirit, ne pas laisser sécher