

PEINTURES VALBERT



WI'FOND

DESCRIPTION

DEFINITION :	Fixateur incolore en phase solvanté pour fonds douteux
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur - Extérieur
SUPPORT :	Fixation des fonds friables, poudreux, absorbants, à farinage persistant, tels que : plâtres coupés, lissés, enduits de ciment, briques, tuiles, bétons, pierres tendres, anciennes peintures, fibrociment . . .
SPÉCIFICITÉS :	Consolide les crépis friables, les peintures minérales et les peintures en dispersion dégradées - Fort pouvoir pénétrant - Conserve la perméabilité à la vapeur d'eau du support - Crée une zone sèche dans le support par son action hydrofuge - Insaponifiable

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b1
C.O.V. :	750 gr / litre
LIANT :	Résine acrylique en milieu solvanté
SOLVANT :	White Spirit
EXTRAIT SEC EN POIDS :	12%
DILUTION :	Prêt à l'emploi - Ne pas diluer - Agiter avant utilisation
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Temps moyens fortement influencés par la température ambiante et l'hygrométrie - Sec : 2 heures - dur : 6 heures - Recouvrable : 24 heures
ASPECT :	Incolore
BRILLANCE :	3% sous 60°
RENDEMENT :	4 à 6 m ² / litres

MISE EN ŒUVRE

FONDS :	WyFond ne s'utilise que sur des fonds secs
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	D'une façon générale, les supports seront préparés conformément au DTU 59-1 - Enlever toutes traces de matières grasses par un lessivage ou un dégraissage - Enlever les couches éventuelles d'anciennes peintures non adhérentes
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Après parfaite homogénéisation du produit avant et en cours d'utilisation, application au rouleau laine moyen, airless, pulvérisateur - Garnir le support jusqu'à saturation - Éviter le glaçage des fonds
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
TRAVAUX EXTÉRIEURS :	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l'emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	15 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, pistolet
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	White Spirit, ne pas laisser sécher