

PEINTURES VALBERT



WI'LAK SOIE

DESCRIPTION

DEFINITION :	Laque tendue haut de gamme, satinée, à base de résines alkydes en solution
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur - Extérieur
SUPPORT :	Peinture pour murs et boiseries
SPÉCIFICITÉS :	Film peu pénétrant, bonne résistance. Garnissant important, entoure bien les arêtes - Grande facilité d'application, rechampi sans effort - Satiné velouté durable haut de gamme

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 4a
C.O.V. :	300 gr / litre
LIANT :	Résines alkydes en milieu solvanté
SOLVANT :	White Spirit - 5% d'aromatique
C.O.V. :	Qté max. de COV : 300 gr/litre
DENSITÉ :	1.60 ± 0.05
DILUTION :	Prêt à l'emploi - Dilution White Spirit possible
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Temps moyen fortement influencé par la température ambiante et l'hygrométrie - Sec : 4 heures - Dur : 12 heures - Recouvrable : 24 heures
ASPECT :	Satin tendu
BRILLANCE :	10% sous 60°
RENDEMENT :	10 à 12 m ² / litres

MISE EN ŒUVRE

FONDS :	Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U. 59/1 : bétons et enduits de ciment, plâtres, enduits, boiseries... Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U. 59/1
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	Plâtres, carreaux de plâtres, enduit à l'eau poreux et toutes surfaces poreuses : imprimer au préalable - Bétons ou enduits de ciment conformes au D.T.U. 23/1 et 26/1 : imprimer au préalable avec Valo Grip - Parties métalliques : Isoler avec une couche de primaire antirouille - Boiseries neuves : imprimer au préalable
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Wy'Lak Soie s'applique en 2 couches sur fonds préparés, dans certains cas la première couche sera diluée à 5% de White Spirit
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
TRAVAUX EXTÉRIEURS :	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l'emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	1 litre - 3 litres - 15 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, pistolet
ENTRETIEN :	Lessivable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	White Spirit, ne pas laisser sécher