

PEINTURES VALBERT



WI'LASURE

DESCRIPTION

DEFINITION :	Lasure transparente décorative, satinée et colorée à base de résine glycérophtalique. Il assure une protection efficace de la surface du bois contre les agressions atmosphériques
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur - Extérieur
SUPPORT :	Toutes constructions en bois intérieures et extérieures
SPÉCIFICITÉS :	Facilité d'application : ne coule pas - Produit microporeux - Produit souple présentant une bonne adhérence malgré le travail du bois

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 4a
C.O.V. :	700 gr / litre
LIANT :	Résines alkydes en milieu solvanté
SOLVANT :	White spirit - 5% d'aromatiques
DENSITÉ :	0.85 ± 0.05
EXTRAIT SEC :	38% en poids, 36% en volume
DILUTION :	Peinture semi-gelifiée prête à l'emploi
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Temps moyens fortement influencés par la température ambiante et l'hygrométrie - Sec : 2 heures Dur : 6 heures - Recouvrable : 24 heures
ASPECT :	Satiné
BRILLANCE :	45% sous 60°
RENDEMENT :	10 à 15 m ² / litre (selon la nature du bois)

MISE EN ŒUVRE

FONDS :	Les fonds et leurs préparations doivent être conforme au D.T.U et normes en vigueur.(D.T.U 59/1 59/2 notamment)
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	conformes au D.T.U 59/1 - Les bois doivent être sains, propres, débarrassés de toutes taches, secs (Degré d'humidité inférieur à 18% à l'extérieur et de 12% à l'intérieur) - Bois neufs : dépoussiérer, mastiquer les têtes de clous de vis - Bois exotique exsudant : dégraisser au trichloréthylène en renouvelant souvent les chiffons d'essuyage - Afzélia : laver à l'ammoniaque
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	S'utilise en système multicouches : normalement en trois couches à l'extérieur et deux couches à l'intérieur
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
TRAVAUX EXTÉRIEURS :	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	1 litre, 3 litre et 15 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, pistolet
ENTRETIEN :	Lessivable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	White Spirit, ne pas laisser sécher