

PEINTURES VALBERT



WI'MAT CHAULÉ

DESCRIPTION

DEFINITION :	Peinture décorative mate thixotropée, à base d'huiles chaulées
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur
SUPPORT :	Peinture pour murs et plafonds
SPÉCIFICITÉS :	Peinture intérieure, application directe, sans reprise, n'exige pas de préparation importante des supports - Extra blanc, microporeux - Isole la majorité des taches (Bistre, Nicotine, Eau séchée ...) - Pouvoir opacifiant élevé - Film peu pénétrant - Faible odeur - Temps ouvert important - Application sans reprise

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 2b
C.O.V. :	500 gr / litre
LIANT :	Huiles chaulées
SOLVANT :	White spirit - 1% d'aromatique
DENSITÉ :	1.58 ± 0.05
EXTRAIT SEC :	72 % en poids - 48% en Volume
DILUTION :	Produit prêt à l'emploi : si dilution utiliser White spirit - 1% pour garder la caractéristique sans odeur.
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Temps moyens fortement influencés par la température ambiante et l'hygrométrie - Sec : 2 heure - Dur : 6 heures - Recouvrable : 24 heures
ASPECT :	Mat absolu sans reprise
BRILLANCE :	5 % sous 85°
RENDEMENT :	9 à 12 m ² / Litres

MISE EN ŒUVRE

FONDS :	Enduit de plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits de ciment, béton, revêtu ou non par d'anciennes peintures farinantes (badigeons), tachées (noir de fumée, tache d'eau séchée, nicotine) etc...
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	Wi'Mat Chaulé évite une préparation importante des supports : toutefois ils devront être exempts de tâches de graisse, de feutres et dépoussiérés
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Application de 1 ou 2 couches, selon état du support. Si une deuxième application est nécessaire, appliquer le lendemain ou après le matage de la 1ere couche, mouillé sur mouillé.
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
TRAVAUX EXTÉRIEURS :	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	3 litres et 15 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, pistolet
ENTRETIEN :	Lavable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	White Spirit, ne pas laisser sécher