

VALBERIT PEINTURES

WI'PLIO

DESCRIPTION

DEFINITION :	Peinture mate de ravalement et de décoration des façades neuves et anciennes à base de résine plioliite
DOMAINES D'APPLICATION :	Extérieur
SUPPORT :	Façades
SPÉCIFICITÉS :	Opacifiante et garnissante - Hydrofuge et microporeuse - Très bonne résistance aux intempéries, aux ultraviolets et aux salissures - Excellente adhérence - N'éclabousse pas - Insaponifiable

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b1
C.O.V. :	430 gr / litre
LIANT :	Résines plioliites en solution
SOLVANT :	White Spirit
DENSITÉ :	1,49 ± 0.05
DILUTION :	Produit prêt à l'emploi - Dilution white spirit 17/18 possible de la 1ere couche jusqu'à 10%
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Hors poussière : 30' à 1 heure - Sec : 4 à 5 heures - Recouvrable : 24 heures minimum -Le temps de séchage varie en fonction des conditions atmosphériques
ASPECT :	Mat absolu
BRILLANCE :	2% sous 85°
RENDEMENT :	6 à 8 m ² / litres

MISE EN ŒUVRE

FONDS :	Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts, et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U. 59/1 : bétons et enduits de ciment, crépis de ciment ... Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U 59/1 .
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	<u>Fonds neufs ou anciens</u> : élimination des particules non adhérentes, des poussières, etc..., par brossage, grattage ou lavage. Ensuite impression avec Wi'Plio diluer à 10% - <u>Fonds anciens recouverts d'un ancien revêtement organique</u> : un farinage moyen ne nécessite aucun prétraitement. Ce n'est que lorsque de nombreuses couches superposées se dégradent et s'écaillent, qu'il faut les éliminer par lavage à haute-pression et grattage ou brossage - Toute trace de salpêtre doit être éliminée par brossage à la brosse dure - Il faut éliminer la cause des efflorescences, si l'on veut éviter leur réapparition. Ne pas appliquer sur des revêtements d'imperméabilisation et d'étanchéité
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Fonds sains : 2 couches de Wi'Plio non diluée - Fonds poreux peu cohérents ou farinants : 1ère couche diluée à 5 à 10% de white spirit
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
TRAVAUX EXTÉRIEURS :	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	15 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau fibres longues ou moyennes, pistolet airless
ENTRETIEN :	Lessivable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	White Spirit, ne pas laisser sécher