

VALBERIT PEINTURES

WI'POOL

DESCRIPTION

DEFINITION :	Peinture de décoration pour piscine neuve ou ancienne
DOMAINES D'APPLICATION :	Extérieur
SUPPORT :	Peinture mate de piscine et de décoration
SPÉCIFICITÉS :	Opacifiante - Garnissante - Hydrofuge - Microporeuse - Insaponifiable - Très bonne résistance aux intempéries, aux ultraviolets et aux salissures

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 7b ₁
C.O.V. :	Sous-catégorie i : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 450 g/l
LIANT :	Résines acryliques en solution modifiée
SOLVANT :	White spirit
DENSITÉ :	1.49 ± 0.05
EXTRAIT SEC EN POIDS :	72%
DILUTION :	Produit prêt à l'emploi - Dilution White Spirit 17/18 de la 1ere couche jusqu'à 10%
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Hors-poussières : 1 à 2 heures - Sec : 4 à 5 heures - Recouvrable : 24 heures minimum - Mise en eau : Attendre au moins 10 jours - Le temps de séchage varie en fonction des conditions atmosphériques
ASPECT :	Mat
BRILLANCE :	2,2% sous 60°
RENDEMENT :	4 à 6 m ² / KG

MISE EN ŒUVRE

FONDS :	bétons et enduits de ciment, crépi de ciment, sains, secs, compacts, et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U 59/1 - Anciennes peintures (sauf époxy ou polyuréthane) adhérentes préparées selon D.T.U 59/1
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	Fonds nus neufs et/ou anciens : Élimination des particules non adhérentes, des poussières, etc..., Le nettoyage se fera, si possible, au nettoyeur haute pression 100 bars à 20 cm du support pour éliminer les sels et laitances éventuels. Ensuite, impression avec Wi'Pool diluée à 10% - Fonds anciens, recouverts d'un ancien revêtement organique : un farinage moyen ne nécessite aucun pré-traitement - Ce n'est que lorsque de nombreuses couches superposées se dégradent et s'écaillent qu'il faut les éliminer par lavage à haute pression et grattage ou brossage - Toute trace de salpêtre doit être éliminée par brossage à la brosse dure - Éviter absolument de peindre en plein soleil et les jours de grand vent - Prévoir de peindre le matin très tôt, éviter les temps avec une forte humidité
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Fonds sains : 2 couches non diluées - Fonds poreux peu cohérents ou farinants 1 ^{ère} couche diluée à 5 à 10% de white spirit
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
TRAVAUX EXTÉRIEURS :	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	25 KG
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau fibres longues ou moyennes, pistolet airless
ENTRETIEN :	Lessivable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	White Spirit, ne pas laisser sécher