

PEINTURES VALBERT

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR	
C	
A+ A B C	
WI'PRIM	
DESCRIPTION	
DEFINITION :	Peinture d'impression à base de résines glycérophtaliques
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur - Extérieur
SUPPORT :	Boiseries, plâtres et dérivés, agglomérés de bois, anciennes peintures en bonne état
SPÉCIFICITÉS :	Blocage des fonds, uniformise et évite les embus sur les fonds hétérogènes - Impression microporeuse - Faible odeur - Séchage très rapide - Facilité d'application - Garnissante et couvrante
CARACTERISTIQUES	
FAMILLE :	AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 4a
C.O.V. :	350 gr / litre
LIANT :	Résines alkydes en milieu solvanté
SOLVANT :	White Spirit - 1% d'aromatique
DENSITÉ :	1.60 ± 0.05
EXTRAIT SEC EN POIDS :	78%
DILUTION :	Prêt à l'emploi - Dilution White Spirit possible
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Temps moyens fortement influencés par la température ambiante et l'hygrométrie - Sec : 2 heures - dur : 6 heures - Recouvrable : 24 heures
ASPECT :	Mat velours
BRILLANCE :	3% sous 60°
RENDEMENT :	8 à 10 m ² / litres
MISE EN ŒUVRE	
FONDS :	WyPrim ne s'utilise que sur des fonds secs
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	D'une façon générale, les supports seront préparés conformément au DTU 59-1 - Brosser les surfaces - Enlever toutes traces de matières grasses par un lessivage ou un dégraissage - Enlever les couches éventuelles d'anciennes peintures non adhérentes
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Wi'Prim s'applique en une couche sur fonds préparés - Doit être recouvert d'une finition
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
TRAVAUX EXTÉRIEURS :	En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l'emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°
CONDITIONNEMENT :	15 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, pistolet
ENTRETIEN :	Lessivable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	White Spirit, ne pas laisser sécher