

# PEINTURES VALBERT



## Wi'Sat Garni

### DESCRIPTION

|                          |  |
|--------------------------|--|
| DEFINITION :             | Peinture garnissante thixotropée, satinée, pochée, à base de résines alkydes   |
| DOMAINES D'APPLICATION : | Intérieur  |
| SUPPORT :                | Peinture pour murs et boiseries  |
| SPÉCIFICITÉS :           | Film peu pénétrant - Bonne lessivabilité - Bonne résistance - Garnissant remarquable - Peut-être utilisée en monocouche en rénovation - Son aspect poché permet de réduire la préparation des supports |

### CARACTERISTIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| FAMILLE :                         | AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1 Classe 4a  |
| C.O.V. :                          | 30 gr / litre  |
| LIANT :                           | Résine alkydes en milieu solvanté  |
| SOLVANT :                         | White spirit - 5% d'aromatiques  |
| DENSITÉ :                         | 1,54 ± 0.05  |
| EXTRAIT SEC :                     | 80% en poids - 66% en volume   |
| DILUTION :                        | Prêt à l'emploi - Dilution White Spirit possible   |
| SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ : | Temps moyens fortement influencés par la température ambiante et l'hygrométrie - Sec : 2 heures - Dur : 6 heures - Recouvrable : 24 heures |
| ASPECT :                          | Satin poché  |
| BRILLANCE :                       | 7% sous 60°  |
| RENDEMENT :                       | 6 à 8 m <sup>2</sup> par KG  |

### MISE EN ŒUVRE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| FONDS :                    | D'une façon générale, les supports seront préparés conformément au DTU 59-1   |
| PRÉPARATION DES SUPPORTS : | Wi'sat Garni ne s'utilise que sur des fonds secs - Ne pas appliquer Wi'Sat Garni directement sur béton et enduit de ciment - Brosser les surfaces - Enlever toutes traces de matières grasses par un lessivage ou un dégraissage - Enlever les couches éventuelles d'anciennes peintures non adhérentes |
| MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME : | Wi'Sat Garni s'applique en deux couches sur fonds préparés  |
| CONDITIONS D'APPLICATION : | Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1   |
| TRAVAUX EXTÉRIEURS :       | En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative  |
| TRAVAUX INTÉRIEURS :       | En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative  |
| CONSERVATION :             | Sous abri, 1 an dans l'emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°  |
| CONDITIONNEMENT :          | 15 litres - 3 litres  |
| MATÉRIEL D'APPLICATION :   | Brosse, rouleau, pistolet   |
| ENTRETIEN :                |   |
| NETTOYAGE DU MATÉRIEL :    | White Spirit, ne pas laisser sécher   |