


VAPEINTURES VALBERT



VALO MAT PRESTIGE

DESCRIPTION

DEFINITION :	Peinture de finition mate en milieu aqueux - Grace à sa résine glycérophthalique, permet de ne pas faire de reprise - Grand temps ouvert, grande matité
DOMAINES D'APPLICATION :	Intérieur
SUPPORT :	Protection et décoration des murs et plafonds - Travaux neufs et rénovation - Pièces sèches et humides
SPÉCIFICITÉS :	Nouvelle technologie glycérophthalique à l'eau -Faible odeur à l'application - Facilité d'emploi - Séchage rapide - Bon pouvoir couvrant - Peut être employé directement en deux couches sur des plaques de plâtres brutes

CARACTERISTIQUES

FAMILLE :	AFNOR NF T 36-005 Famille 1 Classe 4b2 - 7b2. Non soumis à étiquetage
C.O.V. :	Faible teneur en C.O.V. : 30 gr / litre - Conforme à la directive 2010
LIANT :	Résines glycérophthaliques hydrosolubles et copolymères acryliques
SOLVANT :	Eau
DENSITÉ :	1,50 ± 0.05
DILUTION :	Prêt à l'emploi
SÉCHAGE À 20° et 65% D'HUMIDITÉ :	Hors-poussières : 30 minutes à 1 heure - Sec : 2 heures - Recouvrable : 12 heures minimum - Le temps de séchage varie en fonction des conditions atmosphériques - Appliquer au minimum 2 couches
ASPECT :	Mat absolu
BRILLANCE :	1,5% sous 85°
RENDEMENT :	6 à 9 m ² / litre

MISE EN ŒUVRE

FONDS :	Les fonds et leur préparation doivent être conformes aux D.T.U et normes en vigueur, de façon générale - Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts, et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au D.T.U 59/1 : Plâtre, plaques de plâtre, bois, aggloméré ... Anciennes peintures adhérentes préparées selon D.T.U 59/1
PRÉPARATION DES SUPPORTS :	Conformes au D.T.U 59/1 - Fonds neufs ou fonds anciens sains : éliminer les parties non adhérentes (poussières etc...) par ponçage, brossage, grattage, lavage ou lessivage - Sur ancienne peinture brillante : ponçage ou lessivage à la lessive forte - Enlever les traces de matières grasses par un lessivage
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME :	Application de 2 couches pour un résultat optimum.
CONDITIONS D'APPLICATION :	Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1
TRAVAUX INTÉRIEURS :	En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 10°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative
CONSERVATION :	Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35° - Conserver à l'abri du gel et de la chaleur
CONDITIONNEMENT :	3 litres et 15 litres
MATÉRIEL D'APPLICATION :	Brosse, rouleau, pistolet
ENTRETIEN :	Lavable
NETTOYAGE DU MATÉRIEL :	Eau, ne pas laisser sécher